

### FAST-HEALTH 5MM

METACRILATO  
RECUBRIMIENTOS POLIMERICOS

#### ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Fast-Health un sistema de pavimentación ultra-rápido y a prueba de incendios acrílico que puede ser liberado al tránsito total en una hora. El sistema ofrece un acabado sin juntas y de divertido color y acabado excepcional, al mismo tiempo que con elevadas resistencias al desgaste y al deslizamiento.

#### COMPONENTES

El sistema Fast- Health está constituido básicamente por cuatro componentes: imprimación de alta calidad, cuarzo, metacrilato y selladores de alta calidad para diferentes grado de resbaladidad.

#### USOS RECOMENDADOS

El sistema es ideal, tanto en zonas peatonales como utilizados por maquinaria donde la higiene y la seguridad contra incendios son de suma importancia, como por ejemplo redes ferroviarias subterráneas, el almacenamiento y las instalaciones de almacenamiento, los hospitales, instituciones de salud y zonas de aseo, así como la fabricación de alimentos y unidades de procesamiento.

(Para mas información consulte con nuestro Dto. Técnico).

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Acabado decorativo atractivo.
- Acabado higiénico.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Alta resistencia química.
- Alta resistencia al rayado
- Superficie resistente para el tráfico rodado.
- Instalación rápida
- Excelente resistencia a los rayos UV

#### DATOS TÉCNICOS

ENSAYOS	NORMAS
Resistencia al impacto	1 kg -1.8 m/ 2 kg -1.5 m
Resistencia a la temperatura	Hasta 50°C
Resistencia a abrasión	Class Ar2
Resistencia química	Café, Lejía, Colas, Zumos.
Resistencia de unión	1.5 mpa



[www.bomaniteeurope.com](http://www.bomaniteeurope.com)

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116

The First cementitious hardener coating in world

## REQUISITOS DEL SOPORTE

El Hormigón o mortero receptor deberá tener una resistencia mínimo de 25 N / mm<sup>2</sup>, libre de lechada, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco al 95% de humedad relativa según BS8204 y sin aumento de la presión del agua y la humedad del suelo. Se puede utilizar una imprimación Fast primer para sustratos de hasta 100% de humedad relativa (superficie húmeda).

## VELOCIDAD DE CURADO

Trafico total 1 hora  
Curado Químico Total 1 hora

Curar en el rango de 0 ° C a 30 ° C se puede lograr mediante la alteración de la cantidad de catalizador utilizado. Para aplicaciones por debajo de 0 ° C, por favor consulte nuestro Departamento Técnico

## APLICADOR AUTORIZADO

El procedimiento de instalación de nuestros productos se llevara a cabo por un aplicador aprobado Bomanite con un plan documentado de garantía de calidad. Para obtener datos sobre el instalador idóneo para su proyecto contacte con nosotros la dirección de correo electrónico [info@bomaniteeurope.com](mailto:info@bomaniteeurope.com).

## MANTENIMIENTO

En estos sistemas será obligatorio realizar un mantenimiento periódico. Para ello es necesario dependiendo del volumen de trabajo y el uso al que este sometido limpiar la superficie con fregadora y con un detergente ligeramente alcalino.

(Si tiene cualquier tipo de duda de como adquirir estos elementos o cualquier otro contacte con nuestro departamento técnico)



## ENVASE

Parte A 8 Kg  
Parte B 16 kg.

**Nota importante:** Nuestras recomendaciones técnicas sobre la aplicación, ya sean efectuadas por escrito, verbalmente u otro medio, siguen nuestro mejor saber y entender y deben considerarse sólo como indicaciones sin compromiso. Se podrán examinar los productos suministrados por nosotros con el fin de comprobar la idoneidad y aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos es responsabilidad del cliente, puesto que se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control. Se sobreentiende, que garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y consumo. Esta ficha técnica, queda revisada y aprobada por el Responsable del área técnica con fecha, Mayo de 2008, mediante inclusión en la lista de Documentos en vigor del Área técnica. Este documento reemplazará a todos aquellos anteriores a la fecha indicada. REF. Fast-Health 5mm

[www.bomaniteeurope.com](http://www.bomaniteeurope.com)

Contiene disolventes y aditivos. Mantener fuera del alcance de los niños.  
Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -  
San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116