

### BRADBOW XPO

TERRAZOS CONTINUOS "IN SITU"  
TERRAZOS EPOXI

#### ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

BradBow Xpo es un terrazo epoxi terrazo continuo " in situ" de 9 mm de espesor que puede utilizar agregados de espejos y vidrio de colores obteniendo resultados sofisticados y decorativos.

#### COMPONENTES

BradBow Xpo , esta confeccionado con diferentes capas. Mediante un sistema compuesto de resinas epoxi y cargas especiales.

#### USOS RECOMENDADOS

BradBow Xpo transparente es ideal para terminales aeroportuarias y ferroviarias, centros comerciales, restaurantes, hoteles y entornos donde la estética del diseño y la durabilidad son de suma importancia .


(Para mas información consulte con nuestro Dto. Técnico).

#### CARACTERISTICAS GENERALES.

- Estéticamente agradable.
- Acabado sin juntas, excepto las estructurales.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Resistente a la abrasión.
- Colores a medida.

#### DATOS TÉCNICOS

ENSAYOS	NORMAS
Resistencia ácidos	Contacte con Dept. Técnico
Resistencia compresión	55 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a flexión	20 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia de unión	1.5 Mpa
Resistencia temperatura	Hasta 60°C
Resistencia química	Consultar con nuestro Dept.



The First cementitious hardener coating in world

## REQUISITOS DEL SOPORTE

El Hormigón o mortero receptor deberá tener una resistencia mínimo de 25 N / mm<sup>2</sup>, libre de lechada, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco y sin aumento de la presión del agua y la humedad del suelo.

## VELOCIDAD DE CURADO

ENSAYOS	10º C	20 º C	30 º C
TRAFICO LIGERO	24 HORAS	16 HORAS	10 HORAS
TRAFICO PESADO	72 HORAS	48 HORAS	36 HORAS
FINALIZACION CURADO QUÍMICO	12 DÍAS	7 DÍAS	7 DÍAS

## APLICADOR AUTORIZADO

El procedimiento de instalación de nuestros productos se llevara acabo por un aplicador aprobado Bomanite con un plan documentado de garantía de calidad. Para obtener datos sobre el instalador idóneo para su proyecto contacte con nosotros la dirección de correo electrónica [info@bomaniteeurope.com](mailto:info@bomaniteeurope.com).

## MANTENIMIENTO

En esto sistemas será obligatorio realizar un mantenimiento periódico. Para ello es necesario dependiendo del volumen de trabajo y el uso al que este sometido limpiar la superficie con fregadora aspiradora y con un detergente ligeramente alcalino.

(Si tiene cualquier tipo de duda de como adquirir estos elementos o cualquier otro contacte con nuestro departamento técnico)



Mondeco Crystal Ice  
Oyster White




Mondeco Crystal Ice  
Dusty Grey



Mondeco Crystal Ice  
Agate Grey



Mondeco Crystal Ice  
Provence Blue



**Nota importante:** Nuestras recomendaciones técnicas sobre la aplicación, ya sean efectuadas por escrito, verbalmente u otro medio, siguen nuestro mejor saber y entender y deben considerarse sólo como indicaciones sin compromiso. Se podrán examinar los productos suministrados por nosotros con el fin de comprobar la idoneidad y aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos es responsabilidad del cliente, puesto que se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control. Se sobreentiende, que garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y consumo. Esta ficha técnica, queda revisada y aprobada por el Responsable del área técnica con fecha, Mayo de 2008, mediante inclusión en la lista de Documentos en vigor del Área técnica. Este documento reemplazará a todos aquellos anteriores a la fecha indicada. REF. BRADBOW XPO

## ENVASE

Parte A envases de 25 kg.  
Parte b Bi-componente Epoxi (16+4 Kg)

[www.bomaniteeurope.com](http://www.bomaniteeurope.com)

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -  
San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116