

CHEMICK-PU

2 MM

RESISTENCIA QUÍMICA
RECUBRIMIENTOS POLIMERICOS

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Chemick-Pu, resina autonivelante poliuretánica de alta resistencia química aplicable hasta 2mm. Ideal para áreas secas de procesos químicos en los que el suelo se somete a constantes derrames químicos y se utilizan medios de descarga pesado, como carros, carros de plataforma y transpaletas con rueda maciza de goma.

COMPONENTES

El sistema Chemick-Pu está constituido básicamente por componentes a base de resina poliuretánicas flexibles y de elevada resistencia química.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para zonas que requieren resistencia química, durabilidad a largo plazo y la resistencia al impacto, como talleres mecánicos, fábricas de ingeniería y garajes. (Para mas información consulte con nuestro Dto. Técnico).

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Buena resistencia química
- Fácil de limpiar y esterilizar
- No adulteración, sin polvo
- Alta resistencia a la abrasión
- Bajo olor durante la aplicación
- Rápido retorno al servicio
- Estabilidad frente a la luz UV

Se recomiendan diferentes textura para cumplir los requisitos de valor de resistencia al deslizamiento en condiciones de humedad y / o contaminantes superficiales (húmedo o seco) por favor póngase en contacto con nuestros asesores técnicos para obtener más detalles y especificaciones.

DATOS TÉCNICOS

ENSAYOS	NORMAS
Resistencia al fuego	Class 2
Resistencia a la temperatura	Hasta -5°C a 60°C
Resistencia compresión	50 N/mm ²
Resistencia flexión	20 N/mm ²
Resistencia Química	Consultar Dep. Técnico



www.bomaniteeurope.com

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116

The First cementitious hardener coating in world

REQUISITOS DEL SOPORTE

El Hormigón o mortero receptor deberá tener una resistencia mínimo de 25 N / mm², libre de lechada, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco al 75% de humedad relativa según BS8204 y sin aumento de la presión del agua y la humedad del suelo.

VELOCIDAD DE CURADO

ENSAYOS	10º C	20 º C	30 º C
TRAFICO LIGERO	30 HORAS	24 HORAS	12 HORAS
TRAFICO PESADO	72 HORAS	48 HORAS	24 HORAS
FINALIZACION CURADO QUÍMICO	12 DÍAS	7 DÍAS	6 DÍAS

APLICADOR AUTORIZADO

El procedimiento de instalación de nuestros productos se llevara a cabo por un aplicador aprobado Bomanite con un plan documentado de garantía de calidad. Para obtener datos sobre el instalador idóneo para su proyecto contacte con nosotros la dirección de correo electrónico info@bomaniteurope.com.

MANTENIMIENTO

En estos sistemas será obligatorio realizar un mantenimiento periódico. Para ello es necesario dependiendo del volumen de trabajo y el uso al que este sometido limpiar la superficie con fregadora aspiradora y con un detergente ligeramente alcalino.

(Si tiene cualquier tipo de duda de como adquirir estos elementos o cualquier otro contacte con nuestro departamento técnico)



ENVASE

Parte A 8 Kg
Parte B 16 kg.

Nota importante: Nuestras recomendaciones técnicas sobre la aplicación, ya sean efectuadas por escrito, verbalmente u otro medio, siguen nuestro mejor saber y entender y deben considerarse sólo como indicaciones sin compromiso. Se podrán examinar los productos suministrados por nosotros con el fin de comprobar la idoneidad y aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos es responsabilidad del cliente, puesto que se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control. Se sobreentiende, que garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y consumo. Esta ficha técnica, queda revisada y aprobada por el Responsable del área técnica con fecha, Mayo de 2008, mediante inclusión en la lista de Documentos en vigor del Área técnica. Este documento reemplazará a todos aquellos anteriores a la fecha indicada.
REF. CHEMICK-PU SELF-LEVEL 2MM

www.bomaniteurope.com

Mantener fuera del alcance de los niños.
Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -
San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116